

SÁDROVÉ STĚRKY A OMÍTKY



Jednovrstvé sádrové stěrky a omítky

Rimano Glet XL

Popis výrobku

Rimano Glet XL je bílá hlazená sádrová stěrka pro ruční i strojní (airless) zpracování.
Barva: bílá



Oblast použití

Jemná bílá sádrová stěrka je vhodná pro povrchovou úpravu betonu a pórobetonu či cihel, suchých cementových nebo sádrových omítek a pro renovaci štukových omítek a pro celoplošné tmelení sádrokartonu (Q4). Vhodná je i pro lokální opravy nerovností a stěrkování betonu, pro vyhlazení a vyplnění trhlin ve stěnách i střepech.

- ideální pro rekonstrukce
- bez celoplošného broušení

Technická data

Doporučená tloušťka vrstvy:

0–10 mm

Zpracovatelnost:

min. 90 min.

Směsný poměr s vodou:

cca 1,5 kg / 1 l

Spotřeba na m² při tloušťce vrstvy 1 mm:

cca 0,9 kg

Vydatnost balení na prům. tloušťku vrstvy:

25 kg/13,8 m²/2 mm

Balení

12,5 a 25 kg

Rimano UNI

Popis výrobku

Rimano UNI je hlazená sádrová omítka pro ruční zpracování.
Barva: šedobílá



Oblast použití

Šedobílá sádrová omítka hlazená je určena k ručnímu omítání veškerého zdiva, k lokálním opravám a vyspravení poškozených ploch v interiérech s obvyklou vlhkostí vzduchu, včetně kuchyní a koupelen. **Pro své vynikající vlastnosti našla vysoké uplatnění u okenářských firem při zapravování špalet.**

- rychloopravárenská malta
- tl. vrstvy až 90 mm

Technická data

Doporučená tloušťka vrstvy:

5–30 mm

Zpracovatelnost:

min. 60 min.

Směsný poměr s vodou:

cca 1,5 kg / 1 l

Spotřeba na m² při tloušťce vrstvy 1 mm:

cca 0,8 kg

Vydatnost balení na prům. tloušťku vrstvy:

25 kg/3,12 m²/10 mm

Balení

25 kg

Rimat 100 DLP

Popis výrobku

Rimat 100 DLP je tenkovrstvá sádrová omítka s hlazeným povrchem pro ruční i strojní zpracování.
Barva: šedobílá



Oblast použití

Šedobílá lehčená sádrová omítka. Je vhodná pro omítání betonu, pórobetonu, stabilního zdiva a plášťových betonových konstrukcí na stěnách a střepech. Doporučujeme pro interiéry s obvyklou vlhkostí vzduchu, včetně kuchyní a koupelen.

- ideální pro novostavby

Technická data

Doporučená tloušťka vrstvy:

ručně: 6–20 mm

strojně: 10–20 mm

Na pórobeton min. tl. 6 mm bez nutnosti celoplošné aplikace výztužné tkaniny (perlínky).

Zpracovatelnost:

min. 120 min.

Směsný poměr s vodou:

cca 1,5 kg / 1 l

Spotřeba na m² při tloušťce vrstvy 1 mm:

cca 0,8 kg

Vydatnost balení na prům. tloušťku vrstvy:

30 kg/7,5 m²/5 mm

Balení

30 kg