


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP Nr. 1059 rev. 1

HELUZ AKU 25 MK, P15



Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 21257.00

2. Zamýšlené použití

Pro chráněné nosné i nenosné zvukověizolační zdivo

3. Výrobce

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. , U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko IČ: 46680004

Závod: Hevlín I.

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku Systém 2+

6a. Harmonizovaná norma: EN 771-1:2011+A1:2015 ; Oznámený subjekt: 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky				Vlastnost		Harm. technické specifikace	
Rozměry		Kat. tolerancí		Kat. rozpětí		EN 771-1:2011+A1:2015	
Délka	375 m m	T2	±5	R2	6		
Šířka	250 m m	T2	±4	R2	5		
Výška	238 m m	T2	±4	R2	5		
Rovinnost				NPD	m m		
Rovnoběžnost rovin				NPD	m m		
Pevnost v tlaku (kolmo na ložnou spáru)*		Kategorie I,P	průměrná normalizovaná	15 17,1	N/mm²	EN 998-2:2016	
Přídržnost (u prvků určených k použití v nosných konstrukcích)		stanovená hodnota		0,15	N/mm²		
Objemová hmotnost prvku				990	kg/m3		EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie tolerance				D2			
Rozměrová stabilita		vlhkostní přetvoření		NPD	mm/m		
Obsah aktivních rozpustných solí				NPD (S0)			
Reakce na oheň				třída A1			
Nasákavost				nepoužívat pro nechráněné zdivo			
Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost		stěna s oboustrannou omítkou		56 (-2;-6)	dB		
Tvar a uspořádání		svisle děrovaný prvek se systémem pér a drážek, skupina 2 dle ČSN EN 1996-1-1, viz příložený obrázek					

* Zkouška podle EN 772-1, úprava tlačných ploch podle čl. 7.2.4, kondicionování podle čl. 7.3.2. Žádná jednotlivá hodnota pevnosti není menší než 0,8 násobek deklarované pevnosti v tlaku.

Základní charakteristiky		Vlastnost		Harm. technické specifikace
Propustnost vodních par	faktor difúzního odporu	5/10		EN 1745:2021
Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$, unit	Metoda P4	0,367	W/mK	EN 1745:2021
Mrazuvzdornost	Nepoužívat pro nechráněné zdivo	NPD (F0)		EN 771-1:2011+A1:2015
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I < 0,8 hmotnostní aktivita ²²⁶ Ra <120 Bq.Kg-1			

Další charakteristiky AKU cihel

Nejmenší tloušťka obvodových žebor na lícové povrchové ploše je a na styčné ploše	16,8	m m
	16,4	m m
Nejmenší tloušťka vnitřních žebor je	8	m m
Poměrný objem otvorů	38	%
Minimální plocha kanálku pro výplňový beton je a jeho nejmenší rozměr je	NPD	m m ²
	NPD	m m
Průměrný objem vybrání (maltových kapes) je	789	ml
Objem úchytných otvorů je	NPD	%

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem



V Dolním Bukovsku 21.09.2021

Ing. Jan Smola
Prokurista