




POUŽITÍ

Pro chráněné jednovrstvé obvodové zdivo nulových, pasivních a nízkoenergetických budov.



VÝROBKOVÉ VLASTNOSTI	BROUŠENÁ											
Výrobní závod	HEVLÍN			LIBOCHOVICE				DOLNÍ BUKOVSKO				
Průměrná pevnost v tlaku (MPa)	10											
$\lambda_{10, \text{dry, unit}}$ (W/(m.K))	0,059											
Rozměry d x š x v (mm)	247 x 440 x 249											
Rozměrové tolerance	Tm 0,4; R2+											
Třída reakce na oheň	B-s1,d0											
Objemová hmotnost (kg/m³)	660											
Hmotnost průměrná inf. (kg)	17,9											
Doplňkové cihly výroba (ano/ne)	ano											
VLASTNOSTI ZDIVA NA MALTU	SB C	SB	PU pěna	SIDI	SB C	SB	PU pěna	SIDI	SB C	SB	PU pěna	SIDI
Spotřeba cihel na 1 m² (ks)	16,0	-	16,0	16,0								
Spotřeba cihel na 1 m³ (ks)	36,4	-	36,4	36,4								
Spotřeba malty (l/m²; m²/dóza; kg/m²)	6,7	-	5,0	2,2								
Směrná pracnost zdění (Nh/m²)*	1,10	-	0,66	0,76								
TEPELNÁ TECHNIKA												
$\lambda_{\text{design, mas}}$ (W/(m.K))	0,061	-	0,061	0,062								
$U_{\text{design, mas}}$ (W/m².K, bez vlivu omítek ¹⁾)	0,14	-	0,14	0,14								
$U_{\text{design, mas}}$ (W/m².K, včetně omítek ¹⁾)	0,13	-	0,13	0,13								
$U_{\text{dry, mas}}$ (W/m².K, včetně omítek ¹⁾)	0,13	-	0,13	0,13								
Faktor difuzního odporu μ (-)	9,7	-	9,7	9,7								
Měrná tepelná kapacita zdiva bez omítek c (kJ/(kg.K))	1,0	-	1,0	1,0								
POŽÁRNÍ ODOLNOST												
Stupeň využití stěny α	0,6	-	0,6	0,6								
Požární odolnost stěny oboustranně omítnuté	REI 30 DP1 REI 90 DP3	-	REI 30 DP1 REI 90 DP3	REI 30 DP1 REI 90 DP3								
STATIKA												
Plošná hm. zdiva vč. omítek (kg/m²)	346	-	346	346								
Skupina zdících prvků	3	-	3	3								
Průměrná pevnost zdících prvků (MPa)	10	-	10	10								
Pevnost zdiva v tlaku f_k (MPa)	3,6	-	2,0	2,7								
Součinitel modulu pružnosti K_E	900	-	600	700								
Pevnost zdiva ve smyku f_{vk0} (MPa)	0,30	-	0,06	0,30								
ZVUKOVÁ IZOLACE												
Lab. vzduchová neprůzvučnost R_w (dB)	41	-	40	40								
Hodnota změřená / informativní	informa- tivní	-	informa- tivní	informa- tivní								
Plošná hm. zdiva vč. omítek (kg/m²)	-	-	-	-								
OH malty min. (kg/m³)	-	-	-	-								
OH omítek min. (kg/m³)	-	-	-	-								
Tloušťka omítek (mm)	2x15	-	2x15	2x15								

Vysvětlivky

Uvedené vlastnosti v technickém listu odpovídají současnému stavu techniky, poznatkům z praxe, výsledkům zkoušek a hodnotám převzatých z technických norem.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

1) Platí za podmínky: $R_{si} + R_{se} = 0,17 \text{ m}^2\text{K/W}$;

$U_{\text{design, mas}}$ – hodnota součinitele prostupu tepla v návrhové vlhkosti,

$U_{\text{dry, mas}}$ – hodnota součinitele prostupu tepla v suchém stavu; „včetně omítek znamená“: vnější tepelněizolační jádrová omítka tl. 10 mm $\lambda \leq 0,10 \text{ W/m.K}$, vnitřní jádrová omítka tl. 10 mm $\lambda \leq 0,88 \text{ W/m.K}$

*) Pro maltu HELUZ SIDI se jedná o informativní hodnotu.





HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená DOPLŇKOVÉ CIHLY

FAMILY 44-K 2in1
registrační číslo Y8447.XX

FAMILY 44-K-1/2 2in1
registrační číslo Y8446.XX

FAMILY 44-R 2in1
registrační číslo Y8448.XX

FAMILY 44-N 2in1
registrační číslo Y8449.XX



DOPLŇKOVÉ CIHLY	FAMILY 44-K 2in1 broušená	FAMILY 44-K-1/2 2in1 broušená	FAMILY 44-R 2in1 broušená	FAMILY 44-N 2in1 broušená
Výrobní závod	HEVLÍN	HEVLÍN	HEVLÍN	HEVLÍN
Rozměry d x š x v (mm)	247 x 440 x 249	125 x 440 x 249	187 x 440 x 249	247 x 440 x 166
Průměrná pevnost v tlaku (MPa)	10	10	10	10
Objemová hmotnost (kg/m³)	650	670	680	660
Hmotnost průměrná inf. (kg)	17,6	9,2	13,9	11,9

Vysvětlivky

Uvedené vlastnosti v technickém listu odpovídají současnému stavu techniky, poznatkům z praxe, výsledkům zkoušek a hodnotám převzatých z technických norem. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.