



## SUCHÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP RIGIPS

### Technický list

#### Technické vlastnosti:

| Označení   | Suchý vyrovnávací podsyp |                                  |
|------------|--------------------------|----------------------------------|
| Typ        | Třída A1 nehořlavé       | Dle DIN EN 13501-1               |
| Balení     | Pytel                    | 50 l                             |
| Materiál   | Velikost zrna            | Cca 1-5 mm                       |
|            | Maximální vlhkost        | 1,5 %                            |
|            | Tepelná vodivost         | 0,16 W/(mK)                      |
| Zpracování | Sypná hustota            | Cca 400 kg/m <sup>3</sup>        |
| Skladování | Spotřeba materiálu       | 10 l/m <sup>2</sup> na cm výšky  |
|            | V suchu                  | prázdné pytle vraťte k recyklaci |

**VYDÁNO: 1. 7. 2024**

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips  
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: podpora@saint-gobain.com

### **Výrobek:**

Suchý vyrovnávací podsyp Rigips je přírodní materiál používaný k vyrovnání výškových nerovností podlah při suché výstavbě.

Materiál je nehořlavý (stavební třída DIN A1), extrémně zatížitelný a odolný vůči plísním. Díky ideální zrnitosti od 2 do 4 mm a nízké stlačitelnosti se výška vyrovnávací vrstvy může pohybovat od 10 do 60 mm. Ve všech výškách násypu se díky přednostem Suchého vyrovnávacího podsypu Rigips docílí zlepšení tepelných i zvukových parametrů a zvýšené požární odolnosti konstrukcí.

### **Použití výrobku:**

Suchý vyrovnávací podsyp Rigips se používá k vyrovnání nerovností podkladu nebo k docílení požadované výšky podlahové plochy pod podlahové dílce RigiStabil a Rigidur. Taktéž je možno Suchý vyrovnávací podsyp Rigips použít jako vyrovnávací podsyp mezi nosníky

### **Zpracování:**

Podlahové lepidlo Rigidur by mělo být aplikováno podle pokynů, které si můžete stáhnout na [www.rigidur.com](http://www.rigidur.com). Dále je důležité věnovat pozornost informacím na etiketě Podlahového lepidla Rigidur.

### **Výška výplně:**

Maximální výška násypu závisí na plánovaném rozsahu podlažní konstrukce. Informace naleznete v Pokynech, jehož aktuální vydání si můžete stáhnout na [www.rigidur.com](http://www.rigidur.com)

### **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:**

Při práci doporučujeme nosit ochranné brýle. Při velké prašnosti pak respirátor (stupeň filtru P1)