


Technický list URSA SECO SD 100



URSA SECO SD 100

Parozábrana, $s_d \geq 100$ m.

Vlastnosti:

- Parozábrana, ekvivalentní difúzní tloušťka ≥ 100 m
- Vysoce odolná PE fólie s tloušťkou $d = 120 \mu\text{m}$
- Vzduchotěsná v ploše

Oblasti použití:

- Šikmé střechy
- Ploché střechy s dřevěnou nosnou konstrukcí
- Strop – půda shora, podhledy
- Dřevostavby

Technické vlastnosti URSA SECO SD 100

Parametr	Hodnota	Jednotka	Norma
Materiál	PE fólie	-	CE certifikováno dle ČSN EN 13859-1 ČSN EN 13859-2
Propustnost vodní páry s_d	≥ 100	m	EN ISO 12572-C
Tloušťka	0,12	mm	-
Vzduchotěsnost	vzduchotěsný	-	ČSN EN 12114
Reakce na oheň	E	-	ČSN EN 13501-1
Max. tahová síla v podélném směru	140	N/5 cm	ČSN EN 12311-1
Max. tahová síla v příčném směru	135	N/5 cm	ČSN EN 12311-1
Tažnost v podélném směru	≥ 300	%	ČSN EN 12311-1
Tažnost v příčném směru	≥ 400	%	ČSN EN 12311-1
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) v podélném směru	≥ 100	N	ČSN EN 12310-1
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) v příčném směru	≥ 95	N	ČSN EN 12310-1
Odolnost proti UV záření	musí být chráněna proti dlouhodobým účinkům UV záření	měsíce	-
Barva	bílá, průsvitná	-	-
Plošná hmotnost	cca 110	g/m ²	ČSN EN 1849-2
Hmotnost role	cca 12	kg	-

Rozměry URSA SECO SD 100

Šířka mm	Délka mm	Obsah (m ² /role)	Počet (role/paleta)	Obsah (m ² /paleta)
2000	25	50	100	5000

Kvalita garantována EN ISO 9001, EN ISO 14001 a EN ISO 50001.

Uvedené technické informace odpovídají současnému stavu používaných technologií, všeobecných znalostí a stavebních zkušeností. Popsané příklady použití nemohou zohledňovat veškeré situace, které mohou nastat v jednotlivých konkrétních případech a jsou proto bez záruky.

URSA CZ, s. r. o.,
Pražská 16/810
102 21 Praha 10
tel.: 281 017 304, 281 017 374
e-mail: tech.poradce.cz@etexgroup.com, www.ursa.cz

URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění. URSA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za tiskové chyby. Současný technický list nahrazuje všechny předchozí verze a je platný až do odvolání nebo vydání nového. Obrázky jsou pouze ilustrativní, barevnost nemusí odpovídat skutečnosti.

