

Porotherm Profi AM-W (Winter Anlegemörtel)

Malta pro založení první vrstvy broušených cihel



Použití

Minerální vápenocementová malta určená pro snazší a přesné vyrovnání první vrstvy broušených cihel na základech nebo na stropní desce za nižších venkovních teplot. Malta je určena pro ruční zpracování.

Výhody

- možno použít až do -5 °C
- po dlouhou dobu umožňuje snazší korekci polohy cihel v první vrstvě
- tloušťka ložné spáry až 40 mm
- vysoká pevnost

Složení

vápenný hydrát, cement, omítkový písek, přísady

Technické údaje:

- třída dle ČSN EN 998-2	G
- maximální zrnitost	2 mm
- pevnost v tlaku	≥ 10 N/mm ²
- počáteční pevnost ve smyku	≥ 0,15 N/mm ²
- potřeba vody	cca 3,7 l vody/25 kg suché směsi
- doba zpracovatelnosti	cca 1-2 hod.
- vydatnost	cca 14 l hotové malty/25 kg suché směsi
- objemová hmotnost po zatvrdení	cca 1900 kg/m ³

Tepelně-technické údaje

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti $\lambda_u \leq 0,83 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Faktor difuzního odporu $\mu = 15/35$ (tabulkové hodnoty dle ČSN EN 1745)

Dodávka

Malta pro zdění **Porotherm Profi AM-W** je dodávána v pytlích o hmotnosti 25 kg, zafóliovaná na vratných paletách rozměrů 1200 x 800 mm.

- počet pytlů 48 ks/pal
- hmotnost palety cca 1230 kg

Skladování pytlů

V suchu, na dřevěném roštu, v uzavřeném balení skladovatelnost nejméně 9 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Bezpečnost práce

V čerstvém stavu reaguje alkalicky. Zamzte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice.

První pomoc:

Při potřísňení odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém (vyreagovaném) stavu je výrobek neškodný.

Bezpečnostní list je umístěn na www.wienerberger.cz



ČSN EN 998-2



Zpracování

1. Příprava malty

Suchá směs se smíší v samospádové míchačce (resp. kontinuální míchačce) s 3,7 l zámesové vody na 25 kg suché směsi. Doba míchání 2-3 minuty. Vždy zamíchat celý obsah pytle. Při míchání v kontinuální míchačce se voda přidává automaticky, pomocí dávkovače.

2. Zdění

Zdění probíhá ve smyslu platných norem a závazných předpisů pro práci s broušenými cihlami **Porotherm Profi**, při dodržování řemeslných a zpracovatelských zásad. Zamíchanou směs zpracovat v závislosti na klimatických podmínkách do cca 1-2 hodin po přidání zámesové vody.



3. Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a zdičích prvků nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod -5 °C a nesmí překročit +15 °C. Při přímém slunečním záření, deště nebo silném větru se doporučuje zdí chránit vhodným způsobem. Nepřimíchávat žádné jiné materiály.



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydaním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.