

Montážní lepidlo na zrcadla RB-60

Lepidlo na zrcadla RB-60 je lepidlo na bázi syntetického kaučuku a pryskyřic pro přímé použití. Lepidlo je vhodné k upevňování, spojování a lepení dekorativních a mozaikových zrcadel k většině obvyklých stavebních savých i nesavých materiálů – povrchů jako jsou:

- beton
- sádkarton
- polystyren
- dřevo
- keramická dlažba
- kov

Výhody

- **Nezpůsobuje korozi stříbrné složce zadní strany zrcadla**
- **Vysoké prvotní přilnutí**
- **Vynikající přilnavost k většině stavebních povrchů**
- **Trvanlivý a pružný spoj**
- **Jednoduchá aplikace**
- **Odolné vůči vlhkosti**

TYPICKÉ POUŽITÍ

- lepení dekorativních zrcadel
- lepení mozaikových zrcadel
- lepení dekorativních i zvukotěsných desek z polyuretanu

TECHNICKÉ INFORMACE

Před vytvrzením:

Složení	styren - butadien - syntetická guma (SBS), uhlovodíkové pryskyřice, organická rozpouštědla, neústrojně výplně
Barva a konzistence	hnědožlutá pasta
Hustota	1,1-1,2 g/cm ³
Aplikační teplota	+10°C až +30°C
Lisovací doba	10 - 20 minut
Doba úplného vytvrzení	do 72 hodin
Spotřeba	300-500 g/m ²
Hořlavost	Nehořlavé

Po vytvrzení:

Obsah sušiny	72% ± 3%
Teplotní odolnost spoje po zaschnutí	od -20°C do +60°C

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava povrchu - Pracovní povrchy musí být rovné, čisté a bez uvolněných částic, zbavené nečistot jako je prach, rez, olejové nečistoty. Veškeré stávající obklady musí být odstraněny před aplikací z důvodu získání potřebné přilnavosti.



Aplikace – Lepidlo nanášet v pruzích, zachovávat mezi pruhy mezery cca 5 cm a od okraje cca 2 cm. Poloha zrcadla po spojení povrchů může být upravena o 2 - 3 mm během cca. 5 minut. V případě lepení větších zrcadel (nad 0,15m²) použijte prostředky stabilizující polohu zrcadla.

LOGISTICKÉ INFORMACE

Kód výrobku	Obsah	Balení	Počet ks / balení	Ks / EURO paleta	EAN kód
3352	310ml	kartruše	12	1440	5 903 518 033 995

Záruční doba je 12 měsíců od data výroby, jeli lepidlo skladováno v originálním neotevřeném obalu. Skladovat při teplotách od +5 °C do +25°C. Chraňte před mrazem!

Dopravní informace:

Silniční: ADR/RID (cross-border): hořlavina 3 třídy, P.G.. II/

Námořní: IMDG/GGVSee: 3.1,EMS No. 3-05

Letecká: ICAO-TI and IATA-DGR: 3

UN číslo: 1133

BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE

Dodržujte běžná hygienická opatření. Více informací v bezpečnostním listu, který je k dispozici u distributora SELENA Bohemia s.r.o. na vyžádání.

Obsahuje: heptan, hexan, isomery R52 škodlivý pro vodní organismy. **R66** Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže nebo popraskání kůže. **R67** Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. **S2** Uchovávejte mimo dosah dětí. **S9** Uchovávejte obal na dobře větraném místě. **S16** Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření. **S23** Nevdechujte výpary. **S33** Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. **S38** V případě nedostatečného větrávání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. **S46** Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Likvidace odpadu: Likvidaci prázdných čistých obalů provádějte na místech určených obcí k ukládání odpadu.

Likvidaci obalů znečištěných výrobkem provádějte na skládce nebezpečného odpadu.

Značky:

Xn - škodlivé

F+ - vysoce hořlavé



S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.